


1639EAB

## Samolepící elektroizolační páska EPR

Montážní teplota:  $-18 \div +105 \text{ }^\circ\text{C}$   
Pevnost v tahu:  $2,4 \text{ N/mm}^2$   
Prodloužení do přetržení: 750%  
Dielektrická pevnost:  $29,5 \text{ kV/mm}$   
Hořlavost: samozhášecí  
Referenční normy: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325  
Vynikající odolnost vůči: vlhkosti, korozi a chemikáliím



Uvedené ceny platí pro jednotlivé pásky

	art.	S mm	A mm	L m
BMEAB1909NE	BMEAB1909NE	0.76	19	9