

**1639EAB**
**Isolierband selbstverschweißend auf EPR-Basis**

Betriebstemperatur: -40 ÷ +90 °C  
 Zugfestigkeit: 2.4 N/mm<sup>2</sup>  
 Reißdehnung: 750%  
 Durchschlagsfestigkeit: 29.5kV/mm  
 Entflammbarkeit: Flammschutzmitte  
 Bezugsnormen: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325  
 Ausgezeichnete Beständigkeit gegen: Feuchtigkeit, Korrosion und Chemikalien



Die Preise beziehen sich auf das einzelne Band

	art.	S mm	A mm	L m
<b>BMEAB1909NE</b>	BMEAB1909NE	0.76	19	9