

1639EAB

Cinta aislante autoaglomerante a base de EPR

Características:

- Cintas aislantes autoamalgamantes a base de EPR
- Temperatura de funcionamiento: $-40 \div +90^{\circ}\text{C}$
- Carga de rotura: $2,4 \text{ N/mm}^2$.
- Alargamiento a la rotura: 750%.
- Rigidez dieléctrica: $29,5 \text{ kV/mm}$
- Inflamabilidad: ignífugo
- Normas de referencia: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325
- Excelente resistencia a: la humedad, la corrosión y los productos químicos



Los precios se refieren a una cinta

	art.	S mm	A mm	L m
BMEAB1909NE	BMEAB1909NE	0.76	19	9