

1639EAB
Ruban isolant autoagglomérant à base d'EPR

Température de fonctionnement : $-40 \div +90$ °C
Charge de rupture : 2,4 N/mm²
Allongement à rupture : 750%
Rigidité diélectrique : 29,5kV/mm
Inflammabilité : retardateur de flamme
Normes de référence : ASTM-D-4388; ASTM-D-4325
Excellente résistance à l'humidité, à la corrosion et aux agents chimiques



Les prix se réfèrent à un seul ruban

	art.	S mm	A mm	L m
BMEAB1909NE	BMEAB1909NE	0.76	19	9