

1639EAB

EPR önvulkanizáló szigetelőszalag

Működési hőmérséklet-tartomány: $-40 \div +90$ °C
Szakítószilárdság: $2,4 \text{ N/mm}^2$
Nyúlás: 750%
Dielektromos (átütési) szilárdság: $29,5 \text{ kV/mm}$
Gyúlékonyság: lángálló
Referencia szabvány: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325
Nedvességgel, korrózióval és vegyszerekkel szemben kiválóan ellenálló.

Az árak egy darabra vonatkoznak.



	Art.	S mm	A mm	L m
BMEAB1909NE	BMEAB1909NE	0.76	19	9

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

