

1639EAB**Nastri isolanti autoagglomeranti a base di EPR**Temperatura d'esercizio: $-40 \div +90^{\circ}\text{C}$ Carico di rottura: 2.4 N/mm^2

Allungamento a rottura: 750%

Rigidità dielettrica: 29.5 kV/mm

Infiammabilità: ritardante la fiamma

Norme di riferimento: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325

Eccellente resistenza a: umidità, corrosione e agenti chimici



	art.	S mm	A mm	L m
BMEAB1909NE	BMEAB1909NE	0.76	19	9