

DATI TECNICI

- coefficiente di sicurezza: 4
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto fabbricazione

ANALISI DI LABORATORIO

- analisi chimica, analisi metallografica
- test carico di prova (WLL x 2,5)
- test di trazione

- test di fatica (min. 20.000 cicli)

CERTIFICATI DISPONIBILI

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



		art.	WLL kg	 Ø mm	B mm	C mm
*	080860021	8086 3,15	3150	7	135	75
	080860042	8086 4,25	4250	8	160	90
	080860067	8086 6,7	6700	10	180	100
	080860100	8086 11,2	11200	13	200	110
	080860117	8086 17,0	17000	16	260	140
	080860121	8086 21,2	21200	18	340	180
	080860126	8086 26,5	26500	20	350	190