

Ideaal voor delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud.
Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metaal.


Voorkomt dat schroeven, bouten en draadeinden loskomen door vibratie en schokken.

Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Grote chemische weerstand (olie, water, gas)
Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15
Verwerkingstijd (minuten)	10/15
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	500/800
Losbreek sterkte ISO-10964	22-30 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	20-25 Nm

	Art.	Verpakking	Formaat ml
098020002	9802M 20 (1-2)	flës	20
098020005	9802M 50 (1-2)	flës	50
098020025	9802M 250 (1-2)	flës	250
098022002	9802M 20 (3)	flës	20
098022005	9802M 50 (3)	flës	50
098022025	9802M 250 (3)	flës	250



Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

