

9802M

Bloqueante - força média

Apropriado para fixar e bloquear partes submetidas a manutenção e desmontagens periódicas.

Permite a desmontagem com o uso de ferramentas manuais.

Bloqueante anaeróbico apropriado para todos os acoplamentos metálicos com rosca.

Previne o desaperto de parafusos, cavilhas e prisioneiros causado por vibrações e batidas.

Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigênio.

Resistência química elevada (óleos, água, gás).

Protege as roscas contra corrosão e grimpagens de corrosão.

Disponível em 3 classes de força.

Temperatura de emprego (°C)	-50/+150
Folga diametral (mm)	0,15
Velocidade de reação	10/15

bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	500/800
Binário de desparafusamento	22-30 Nm

INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	20-25 Nm

RESÍDUO (ISO-10964)

art.	art.		ml
098020002	9802M 20 (1-2)	frasco	20
098020005	9802M 50 (1-2)	frasco	50
098020025	9802M 250 (1-2)	frasco	250
098022002	9802M 20 (3)	frasco	20
098022005	9802M 50 (3)	frasco	50
098022025	9802M 250 (3)	frasco	250

