

Idéal pour sceller les joints de petite taille ou à pas fin.
Démontage des pièces facilité

Étanchéité du filetage anaérobie pour joints métalliques filetés.
Polymérisation en contact avec des pièces métalliques rectifiées
et en absence d'oxygène.

Garantit une parfaite étanchéité avec liquides et gaz.

Augmente la robustesse du joint.

Tolère la légère contamination d'huiles.

Haute résistance chimique (huiles, eau, gaz etc.).

Protège les filetages de corrosion et grippages de corrosion.

Disponible en 3 classes de résistance.

Température (°C)	-50/+150
Jeu diamétral (mm)	0,20
Vitesse de réaction blocage manuel (minutes)	10/15
Durcissement fonctionnel (heures)	3-6
Viscosité (mPa.s) 25°C	10.000/20.000
Couple de dévissage INITIAL ISO-10964	6-10 Nm
Couple de dévissage RESIDUEL ISO-10964	4-8 Nm

	Art.	Emballage	Format ml
098110002	9811L 20 (1-2)	flacon	20
098110305	9811L S50 (1-2)	flacon à soufflet	50
098110505	9811L T50 (1-2)	tube	50
098110525	9811L T250 (1-2)	tube	250
098112002	9811L 20 (3)	flacon	20
098112305	9811L S50 (3)	flacon à soufflet	50
098112505	9811L T50 (3)	tube	50
098112525	9811L T250 (3)	tube	250



Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web

Spécifications, médias et documentation en un clic.

