

Ideal für dauerhafte Versiegeln und Abdichten Gewindeverbindungen, die nicht demontiert werden müssen, oder für Anwendungen auf passivierten Metalloberflächen wie Messing, Aluminium, Edelstahl usw.
Ermöglicht nicht das Entfernen mit manuellen Werkzeugen.

Anaerobe Gewindedichtung für Metallverbindungen. Polymerisiert bei Kontakt mit geschliffenen Metallteilen und Abwesenheit von Sauerstoff. Garantiert eine perfekte Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Gas. Steigert die Robustheit der Kupplung. Verträgt leichte Ölverschmutzung.
Hohe chemische Festigkeit (Öle, Wasser, Gas). Schützt die Gewinde vor Korrosion und Festsetzen.
Verfügbar in 3 Festigkeitsklassen.

Temperatur (°C)	-50/+200
Diametrales Spiel (mm)	0,15
Handfestigkeits-Aushärtezeit (minuten)	10/15
Funktionale Aushärtung (Stunden)	3-6
Viskosität (mPa.s) 25°C	40.000/80.000
Losbrechmoment ISO-10964	35-45 Nm
Weiterdrehmoment ISO-10964	25-35 Nm

	art.	Confezione	Formato mL
098130002	9813H 20 (1-2)	Flasche	20
098130505	9813H T50 (1-2)	Tube	50
098130305	9813H S50 (1-2)	Blasebalg	50
098130525	9813H T250	Tube	250
098132002	9813H 20 (3)	Flasche	20
098132305	9813H S50 (3)	Blasebalg	50
098132505	9813H T50 (3)	Tube	50
098132525	9813H T250 (3)	Tube	250

