

9813H
Στεγανοποιητικό για ρακόρ - υψηλή συγκράτηση

Ιδανικό για τη μόνιμη σφράγιση ρακόρ με σπειρώματα που δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογηθούν.

Για εφαρμογή σε μεταλλικές παθητικοποιημένες επιφάνειες, όπως ορείχαλκος, αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας.

Δεν επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση με τη χρήση εργαλείων.

Αναερόβιο στεγανοποιητικό ρακόρ κατάλληλο για μεταλλικά ρακόρ με σπείρωμα.

Πολυμερίζεται σε επαφή με μεταλλικά λειασμένα μέρη και ελλείπει οξυγόνου.

Εγγυάται την τέλεια στεγανοποίηση προς υγρά και αέρια.

Αυξάνει την αντοχή της σύζευξης. Ανοχή στην ελαφριά μόλυνση από λάδια.

Υψηλή χημική αντοχή (λάδια, νερό, αέρια).

Προστατεύει τα σπειρώματα από διάβρωση και από εμπλοκές λόγω διάβρωσης.

Διατίθεται σε 3 κλάσεις αντοχής.

Temperatura (°C)	-50/+200
Ανοχή διαμέτρου (mm)	0.15
Ταχύτητα δράσης	10/15
μπλοκάρισμα στο χέρι (λεπτά)	
Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)	3-6
Ιξώδες (mPa.s) 25°C	40.000/80.000
Ροπή στρέβλωσης	35-45 Nm
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)	
Ροπή στρέβλωσης	25-35 Nm
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)	

art.	art.		ml
098130002	9813H 20 (1-2)	φιάλη	20
098130505	9813H T50 (1-2)	σωλήνας	50
098130305	9813H S50 (1-2)	κάτω φιάλη	50
098130525	9813H T250	σωλήνας	250
098132002	9813H 20 (3)	φιάλη	20
098132305	9813H S50 (3)	κάτω φιάλη	50
098132505	9813H T50 (3)	σωλήνας	50
098132525	9813H T250 (3)	σωλήνας	250

