

9813H
Schroefdraad afdichting - Grote sterkte

Ideaal voor afdichten van oppervlakten en verbindingen delen die niet ontmanteld hoeven te worden en voor vlakke metalen oppervlakten, waaronder koper, aluminium en roestvast staal. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metalen verbindingen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verzorgt een perfecte afdichting tegen vloeistof en gas.

Maakt de verbinding hechter.


Grote chemische weerstand (olie, water, gas).

Verdraagt lichte vervuiling door olie.

Bescherm het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen

Temperatuur bereik (°C)	-50/+200
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15
Verwerkingstijd (minuten)	10/15
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	40.000/80.000
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	25-35 Nm

	art.	ml
098130002	9813H 20 (1-2)	20
098130505	9813H T50 (1-2)	50
098130305	9813H S50 (1-2)	50
098130525	9813H T250	250
098132002	9813H 20 (3)	20
098132305	9813H S50 (3)	50
098132505	9813H T50 (3)	50
098132525	9813H T250 (3)	250

