

Ideaal voor afdichten van oppervlakten en verbindingen delen die niet ontmanteld hoeven te worden en voor vlakke metalen oppervlakten, waaronder koper, aluminium en roestvast staal. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metalen verbindingen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verzorgt een perfecte afdichting tegen vloeistof en gas.

Maakt de verbinding hechter.


Grote chemische weerstand (olie, water, gas).

Verdraagt lichte vervuiling door olie.

Bescherm het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen

Temperatuur bereik (°C)	-50/+200
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15
Verwerkingstijd (minuten)	10/15
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	40.000/80.000
Losbreek sterkte	35-45 Nm
ISO-10964	
Functionele sterkte	25-35 Nm
ISO-10964	

	Art.	Verpakking	Formaat ml
098130002	9813H 20 (1-2)	fles	20
098130505	9813H T50 (1-2)	tubo	50
098130305	9813H S50 (1-2)	onder	50
098130525	9813H T250 (1-2)	tubo	250
098132002	9813H 20 (3)	fles	20
098132305	9813H S50 (3)	onder	50
098132505	9813H T50 (3)	tubo	50
098132525	9813H T250 (3)	tubo	250



Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

