


Ideaal voor het beschermen van oppervlakten delen welke onderhevig zijn aan regelmatig onderhoud. Verdraagt lichte vervuiling door olie. Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten. Eenvoudiger delen te dementeren.

Anaerobe vloeibare pakking. Ideaal voor het afdichten van platte delen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Voorkomt het losraken van verbindingen en bouten en veranderingen in dikte. Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas). Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,35
Verwerkingstijd (minuten)	20/30
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	60.000/90.000
Losbreek sterkte	7-11 Nm
ISO-10964	
Functionele sterkte	4-9 Nm
ISO-10964	

	Art.	Verpakking	Formaat ml
098210002	9821L 20 (1-2)	fles	20
098210305	9821L S50 (1-2)	onder	50
098210505	9821L T50 (1-2)	tubo	50
098210525	9821L T250 (1-2)	tubo	250
098212002	9821L 20 (3)	fles	20
098212305	9821L S50 (3)	onder	50
098212505	9821L T50 (3)	tubo	50
098212525	9821L T250 (3)	tubo	250



Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

