

9822M
Vloeibare pakking - Gemiddelde sterkte

Ideaal voor het beschermen van oppervlakten delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud. Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.

Anaerobe vloeibare pakking. Ideaal voor het afdichten van platte delen. Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Voorkomt het losraken van verbindingen en bouten en veranderingen in dikte.

Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas).

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Temperatuur bereik (°C) | -50/+150 |
| Max. afdichtingsvlak (mm) | 0,35 |
| Verwerkingstijd (minuten) | 10/15 |
| Uithardingstijd | 3-6 |
| Viscositeit (mPa.s) 25°C | 40.000/70.000 |
| Losbreek sterkte ISO-10964 | 25-35 Nm |
| Functionele sterkte ISO-10964 | 20-30 Nm |

| art. | art. | ml |
|-----------|-----------------|-----|
| 098220002 | 9822M 20 (1-2) | 20 |
| 098220305 | 9822M S50 (1-2) | 50 |
| 098220505 | 9822M T50 (1-2) | 50 |
| 098220525 | 9822M T250 | 250 |
| 098222002 | 9822M 20 (3) | 20 |
| 098222305 | 9822M S50 (3) | 50 |
| 098222505 | 9822M T50 (3) | 50 |
| 098222525 | 9822M T250 (3) | 250 |

