9822M

Bloqueante líquido - força média

Apropriado para vedar superfícies de partes submetidas a manutenção periódica.
Permite a desmontagem com o uso de ferramentas manuais.

Guarnição líquida anaeróbica.
Apropriado para acoplamentos planos de superfícies metálicas retificadas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.
Evita relaxamentos da junta, alterações da espessura e desaperto de cavilhas.
Resistência química e térmica elevada (óleos, água, gás).
Disponível em 3 classes de força.



Temperatura (°C)	**-50/+150**
Folga diametral (mm)	0,35
Velocidade de reação	**10/15**
bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	**40.000/70.000**
Binário de desparafusamento	25-35 Nm
INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	**20-30 Nm**
RESÍDUO (ISO-10964)	



	Art.	Embalagem	Formato ml
098220002	9822M 20 (1-2)	frasco	20
098220305	9822M S50 (1-2)	frasco de fole	50
098220505	9822M T50 (1-2)	tubo	50
098220525	9822M T250 (1-2)	tubo	250
098222002	9822M 20 (3)	frasco	20
098222305	9822M S50 (3)	frasco de fole	50
098222505	9822M T50 (3)	tubo	50
098222525	9822M T250 (3)	tubo	250







Digitalize o código QR para aceder ao separador web
Especificações, suportes e documentação num