9822M уплотнительная паста - среднепрочностная

Идеально подходит для герметизации резьбовых соединений, подверженных периодическому техобслуживанию.
Позволяет проводить демонтаж с использованием ручного инструмента.

Жидкая анаэробная прокладка.
Идеально подходит для соединения плоских шлифованных металлических поверхностей.
Полимеризуется при контакте с очищенными металлическими частями и при отсутствии кислорода.
Предотвращает ослабление соединений, изменение толщин и ослабление болтов.
Высокая химическая сопротивляемость (масла, вода, газ).
Доступно в 3 классах прочности.

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Диаметральный люфт (мм)	0,35
Скорость реакции	**10/15**
фиксация в руке (в минутах)	
Функциональное отвердение (в часах)	3-6
Вязкость (mPa.s) 25°C	**40.000/70.000**
Винтовая пара НАЧАЛЬНАЯ (ISO-10964)	25-35 Nm
Винтовая пара ОСТАТОЧНАЯ (ISO-10964)	**20-30 Nm**

	art.	Confezione	Formato ml
098220002	9822M 20 (1-2)	флакон	20
098220305	9822M S50 (1-2)	сильфон	50
098220505	9822M T50 (1-2)	тюбик	50
098220525	9822M T250	тюбик	250
098222002	9822M 20 (3)	флакон	20
098222305	9822M S50 (3)	сильфон	50
098222505	9822M T50 (3)	тюбик	50
098222525	9822M T250 (3)	тюбик	250