9832M Bloqueante- força média

Apropriado para a fixação de partes submetidas a manutenção periódica.
Permite a desmontagem com o uso de ferramentas manuais.

Bloqueante anaeróbico para rolamentos, buchas e acoplamentos cilíndricos.
Previne o afrouxamento causado por vibrações e batidas.
Polimerização em contato com partes metálicas retificadas e na ausência de oxigénio.
Aumenta o binário transmissível entre veio e cubo, eliminando a corrosão de esfregação.
Resistência química e térmica elevada (óleos, água, gás).
Disponível em 3 classes de força

Temperatura (°C)	**-50/+180**
Folga diametral (mm)	0,25
Velocidade de reação	**12/20**
bloqueio à mão (minutos)	
Endurecimento funcional (horas)	3-6
Viscosidade (mPa.s) 25 °C	**2000/4000**
Binário de desparafusamento	25-35 Nm
INICIAL (ISO-10964)	
Binário de desaperto	**18-28 Nm**

RESÍDUO (ISO-10964)

	art.		
098320002	9832M 20 (1-2)	garrafa	20
098320005	9832M 50 (1-2)	garrafa	50
098320025	9832M 250 (1-2)	garrafa	250
098322002	9832M 20 (3)	garrafa	20
098322005	9832M 50 (3)	garrafa	50
098322025	9832M 250 (3)	garrafa	250