

Ideaal voor monteren delen welke onderhevig zijn aan periodiek onderhoud.

Demontage met alleen handgereedschap is mogelijk.


Anaerobe vlakafdichting Voor kogellager, lagerbussen en cilindrische passings. Voorkomt het losraken door vibraties en schokken.

Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof. Verhoogt de torsie tussen de as en naaf, verwijdert corrosie door wrijving.

Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas). Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	-50/+180
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,25
Verwerkingstijd (minuten)	12/20
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	2000/4000
Losbreek sterkte	25-35 Nm
ISO-10964	
Functionele sterkte	18-28 Nm
ISO-10964	



	Art.	Verpakking	Formaat ml
098320002	9832M 20 (1-2)	fles	20
098320005	9832M 50 (1-2)	fles	50
098320025	9832M 250 (1-2)	fles	250
098322002	9832M 20 (3)	fles	20
098322005	9832M 50 (3)	fles	50
098322025	9832M 250 (3)	fles	250

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

